

 VISNES KALK AS ETABLERT 1904		Produktdatablad: Visnes Marmor Soft		Visensvegen 131 9463 Lyngstad www.visneskalk.no TLF. : +47 29 92 20			
		Produktbeskrivelse: Marmor Soft er et maskinknust og siktet marmorprodukt. Produktet er ofte brukt til industrielt formål, Drilling Mud, skånsom sandblåsing mot underlag Produktet er syreløselig, har et høyt innhold av mineralet kalsitt (CaCO3) og inneholder få andre urenheter.					
Materiale: Kalsittmarmor CaCO ₃ Gradering: 0,1-0,4mm Farge: Hvit Produsent: Visnes Kalk AS Råmateriale: Visnes Marmor Fremstilt: Knust og tørrsiktet Bruksområder: Prosessindustri Sandblåsing		Annen informasjon: Visnes Marmor er registrest hos Mattilsynet iht. Drikkevannsforskriften av 4.des 2001 nr. 1372, §15. Godkjenningsdato 21.06.2017, Statens Næringsmiddeltilsyn. Produktkrav iht: Evt. skjerpende krav fra kunde					
Generelle produktegenskaper							
Parameter	Metode	Enhet	Deklarert verdi	Usikkerhet (+/-)	Produktkrav		
					MAX	MIN	
Syreuleøselig rest	NS-EN 12485	[wt%]	1,5	-	-	-	
Fukt	NS-EN 1097-5	[wt%]	0,3	-	-	-	
pH	NS-EN ISO 10523		8,4	0,2	-	-	
CaCO ₃	XRF	[wt%]	98,0	-	-	-	
MgCO ₃	XRF	[wt%]	1,3	-	-	-	
Partikkeldensitet	NS-EN 1097-4	[g/cm ³]	2,7	-	-	-	
Sporstoffer							
Analysert	Metode	Enhet	Deklarert verdi	Usikkerhet (+/-)	Produktkrav		
					MAX		
Sb, Antimon	NS-ISO 11885:2009 & NS 4770	[mg/kg]	<2,0	20-30% av deklarerert verdi	-		
As, Arsen	NS-ISO 11885:2009 & NS 4770	[mg/kg]	<2,0		-		
Cd, Kadmium	NS-ISO 11885:2009 & NS 4770	[mg/kg]	<0,2		-		
Cr, Krom	NS-ISO 11885:2009 & NS 4770	[mg/kg]	<5,0		-		
Pb, Bly	NS-ISO 11885:2009 & NS 4770	[mg/kg]	<2,0		-		
Hg, Kvikksølv	NS-EN 1483:2007	[mg/kg]	<0,02		-		
Ni, Nikkel	NS-ISO 11885:2009 & NS 4770	[mg/kg]	<2,0		-		
Se, Selen	NS-ISO 11885:2009 & NS 4770	[mg/kg]	<2,0		-		
Zn, Sink	NS-ISO 11885:2009 & NS 4770	[mg/kg]	<2,0		-		
Annet							
Partikkelfordeling:		Se produktets partikkelfordelingskurve.					
Råmateriale:		Visnes Marmor er et naturprodukt med egenskaper som varierer innenfor visse grenser.					
Leveringsform:		Bulk, Storsekk (1 Tonn), Småsekk (25kg), Småsekk på pall (42stk)					
Volumvekt:		1,45-1,55 [kg/dm ³]					
Lagring:		Varen bør lagres tørt. Sekker bør stå under tak, bulkvare bør lagres i silo e.l.					
SDS:		Se sikkerhetsdatablad for Visnes Marmorprodukter for informasjon angående HMS.					
Godkjent av: Lars Emil Eide		Revidert av: Inger J.T.O		Revisjonsdato: 26.08.2025		Dokument: PDB-6D	