

 VISNES KALK AS ETABLERT 1904		Produktdatablad: Visnesmarmor 8-16mm		Visensvegen 131 9463 Lyngstad www.visneskalk.no TLF. : +47 29 92 20	
		Produktbeskrivelse: Visnesmarmor 8-16mm fra Visens Kalk AS består av maskinknust og tørrsiktet Visnes Marmor: en grovkornet kalsittmarmor med høyt innhold av kalsitt og et lavt innhold av andre mineraler som kvarts, grafitt, og kismineraler. Produkter laget av Visnes Marmor og har en karakteristisk hvit farge som gjør den velegnet for betong, fasade, og dekorstein.			
Materiale: Kalsittmarmor CaCO ₃ Gradering: 8-16mm Farge: Nordisk Hvit Produsent: Visnes Kalk AS Råmateriale: Visnes Marmor Fremstilt: Knust og tørrsiktet Bruksområder: Tilslag for betong Dekorstein		For kunder som ønsker å anvende produktet som tilslag for betong se produktets ytelseserklæring. Denne inneholder harmonisert teknisk spesifikasjon med relevante deklarerte egenskaper samt CE-merking for produktet. Produktkrav iht: NS-EN 12620:2002 + A1 + NA Tilslag for betong Evt. skjerpene krav fra kunde			
Generelle produktegenskaper					
Parameter	Metode	Enhet	Deklarert verdi	Usikkerhet (+/-)	Produktkrav MAX MIN
Syreuleøselig rest	NS-EN 12485	[wt%]	1,5	-	-
Fukt	NS-EN 1097-5	[wt%]	0,3	-	-
pH	NS-EN ISO 10523		8,4	0,2	-
CaCO ₃	XRF	[wt%]	98,0	-	-
MgCO ₃	XRF	[wt%]	1,3	-	-
Partikkeldensitet	NS-EN 1097-4	g/cm ³	2,7	-	-
Sporstoffer					
Analysert	Metode	Enhet	Deklarert verdi	Usikkerhet (+/-)	Produktkrav MAX
Sb, Antimon	NS-ISO 11885:2009 & NS 4770	[mg/kg]	<2,0	20-30% av deklarerert verdi	-
As, Arsen	NS-ISO 11885:2009 & NS 4770	[mg/kg]	<2,0		-
Cd, Kadmium	NS-ISO 11885:2009 & NS 4770	[mg/kg]	<0,2		-
Cr, Krom	NS-ISO 11885:2009 & NS 4770	[mg/kg]	<5,0		-
Pb, Bly	NS-ISO 11885:2009 & NS 4770	[mg/kg]	<2,0		-
Hg, Kvikksølv	NS-EN 1483:2007	[mg/kg]	<0,02		-
Ni, Nikkel	NS-ISO 11885:2009 & NS 4770	[mg/kg]	<2,0		-
Se, Selen	NS-ISO 11885:2009 & NS 4770	[mg/kg]	<2,0		-
Zn, Sink	NS-ISO 11885:2009 & NS 4770	[mg/kg]	<2,0		-
Annet					
Partikkelfordeling:		Se produktets partikkelfordelingskurve.			
Råmateriale:		Visnes Marmor er et naturprodukt med egenskaper som varierer innenfor visse grenser.			
Leveringsform:		Bulk, Storsekk (1 Tonn), Småsekk (25kg), Småsekk på pall (42stk)			
Volumvekt :		1500 [kg/m ³] (Ukomprimert)			
Lagring:		Varen bør lagres tørt. Sekker bør stå under tak, bulkvare bør lagres i silo e.l.			
SDS:		Se sikkerhetsdatablad for Visnes Marmorprodukter for informasjon angående HMS.			
Godkjent av: Lars Emil Eide	Revidert av: Inger J.T.O	Revisjonsdato: 25.08.2025	Dokument: PDB-7G		