


PRODUKTDATABLAD**MARMOR-KORNING 8-15 mm**

Marmor fra Visnes er en meget ren kalk av ordovicisk-silursk alder (ca. 400-500 millioner år). Kalken er et svært rent karbonat, med CaCO₃ (kalsitt) som dominerende mineral. Ved levering fra kalkverk er Visnes marmor et tørt produkt (mindre enn 0,5% vann). Produktet er sertifisert og produsert iht. Tilslag til betong: NS-EN 12620:2002+A1:2008+NA:2016.

Registrert hos Mattilsynet: Iht. Drikkevannsforskriften av 30.des.2016 nr. 1372, §15.
Godkjenningsdato 21.06.2017, Statens Næringsmiddeltilsyn.

Varetype: **MARMOR-KORNING 8-15 mm**
Deklarerbare hovedkomponenter: CaCO₃: 98% CaCO₃ + MgCO₃: 98,5%
 NV (nøytraliserende verdi e. A.2.2): 98,5
 Syreuløselig rest: 0,7%
Frivillig deklarte komponenter: Kalsium (Ca): 39%
 Magnesium (Mg): Mindre enn 0,5%

**Findelingsgrad:
Percentilverdier
(leverandør-
spesifikke)**

Deklarert	Toleranse
D90 = 14 mm	96-100% < 16 mm
D50 = 12 mm	45-65% < 12 mm
D10 = 9 mm	2-8% < 8 mm
	1% < 0,5 mm

Sorteringsgrad (d50/d10): 1,33

Sporelement:

Element	Typiske verdier	Krav NS-EN 1018 – reneste vare
Sb	< 0,90 mg/kg	≤ 3 mg/kg
As	< 0,90 mg/kg	≤ 3 mg/kg
Cd	< 0,09 mg/kg	≤ 2 mg/kg
Cr	< 2,4 mg/kg	≤ 10 mg/kg
Pb	< 0,6 mg/kg	≤ 15 mg/kg
Hg	< 0,001 mg/kg	≤ 0,5 mg/kg
Ni	< 2,3 mg/kg	≤ 10 mg/kg
Se	< 0,9 mg/kg	≤ 3 mg/kg

Volumvekt: 1,5-1,6 kg/dm³ (tørr vare)

Leveringsmåte: I bulk (løst) - i sekk (1000 kg) og paller (1050 kg)

Bruk: Eksempel på bruksområde: betong tilslag og Marmor-fasade.

Lagring: - Bulkvare: Innendørs planlager el. silo.

- Sekkevare Innendørs/utendørs. Pass på at plast/emballasje ikke skades!

Sikkerhetsforskrifter: Produktet støver normalt ikke under håndtering – bruk evt. vernebriller og maske.



Visnes Kalk AS

6493 LYGSTAD

TLF. 71299220

E-post: post@visneskalk.no

Internett: <http://www.visneskalk.no>