


**PRODUKTDATABLAD****MARMOR-KORNING 5-8 mm**

Marmor fra Visnes er en meget ren kalk av ordovicisk-silursk alder (ca. 400-500 millioner år). Kalken er et svært rent karbonat, med CaCO<sub>3</sub> (kalsitt) som dominerende mineral. Ved levering fra kalkverk er Visnes marmor et tørt produkt (mindre enn 0,5% vann). Produktet er sertifisert og produsert iht. Tilslag til betong: NS-EN 12620:2002+A1:2008+NA:2016.

**Registrert hos Mattilsynet:** Iht. Drikkevannsforskriften av 30.des.2016 nr. 1372, §15.  
Godkjenningsdato 21.06.2017, Statens Næringsmiddeltilsyn.

**Varetype:** **MARMOR-KORNING 5-8 mm**  
**Deklarerbare hovedkomponenter:** CaCO<sub>3</sub>: 98% CaCO<sub>3</sub> + MgCO<sub>3</sub>: 98,5%  
 NV (nøytraliserende verdi e. A.2.2): 98,5  
 Syreuløselig rest: 0,7%  
**Frivillig deklarererte komponenter:** Kalsium (Ca): 39%  
 Magnesium (Mg): Mindre enn 0,5%

**Findelingsgrad:  
Percentilverdier  
(leverandør-  
spesifikke)**

Deklarert	Toleranse
D90 = 8 mm	90-100% < 8 mm
D50 = 6,4 mm	45-65% < 6 mm
D10 = 5,1 mm	2-8% < 5 mm

**Sorteringsgrad (d50/d10):** 1,25

**Sporelement:**

Element	Typiske verdier	Krav NS-EN 1018 – reneste vare
Sb	< 0,90 mg/kg	≤ 3 mg/kg
As	< 0,90 mg/kg	≤ 3 mg/kg
Cd	< 0,09 mg/kg	≤ 2 mg/kg
Cr	< 2,4 mg/kg	≤ 10 mg/kg
Pb	< 0,6 mg/kg	≤ 15 mg/kg
Hg	< 0,001 mg/kg	≤ 0,5 mg/kg
Ni	< 2,3 mg/kg	≤ 10 mg/kg
Se	< 0,9 mg/kg	≤ 3 mg/kg

**Volumvekt:** 1,5-1,6 kg/dm<sup>3</sup> (tørr vare)

**Leveringsmåte:** I bulk (løst) - i sekk (1000 kg) og paller (1050 kg)

**Bruk:** Eksempel på bruksområde: betong tilslag og Marmor-fasade.

**Lagring:** - Bulkvare: Innendørs planlager el. silo.

- Sekkevare Innendørs/utendørs. Pass på at plast/emballasje ikke skades!

**Sikkerhetsforskrifter:** Produktet støver normalt ikke under håndtering – bruk evt. vernebriller og maske.



**Visnes Kalk AS**

6493 LYGSTAD

TLF. 71299220

E-post: [post@visneskalk.no](mailto:post@visneskalk.no)

Internett: <http://www.visneskalk.no>